

## HB Construct

Version: 18/05/2022

Page 1 sur 2

### Caractéristiques techniques

Base	Polymère hybride
Consistance	Pâte liquide
Système de durcissement	Polymérisation par l'humidité de l'air
Durcissement* (23°C/50% HR)	Ca. 1 mm/24h
Densité	1,44 g/ml
Viscosité (Brookfield)	Ca. 130.000 mPa.s
Matières sèches	100 %
Résistance à la température**	-30°C jusqu'à +100°C (durcie) DIN EN 14257 (WATT 91): 7 N/mm <sup>2</sup>
Temps ouvert (23°C, 55% RV) (*)	Ca. 10 min.
Résistance à l'eau (EN204)	D4
Force de cisaillement**	> 10MPa
Température d'application	5 °C → 35 °C

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. \*\* L'information concerne le produit complètement durci.

### Description de produit

HB Construct est un colle à bois et de construction polymère unique, résistant de l'eau (D4), non-effervescente, remplissant, très fort et sans isocyanates.

### Caractéristiques

- colle de construction sans isocyanates
- Pas de doigts noirs
- Résistance à l'eau D4
- Pas de formation de mousse/bulles
- Pour les applications intérieures et extérieures
- Résistance finale ca 110 kg/cm<sup>2</sup>
- Pas besoin de post-serrage ni de pressage
- Lissable immédiatement
- Résistance à de hautes températures

### Applications

- Convient idéalement pour des assemblages non porteurs en bois
- Idéale pour les applications où le collage peut être visible.

- Pour tous encollages bien ajustés à l'extérieur qui sont exposés directement aux intempéries, pour des portes, des fenêtres et autres constructions qui doivent être conformes à la classe D4.

### Conditionnement

Couleur: brun, blanc, noir  
Emballage: 290 ml cartouche

### Durée de stockage

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais (Entre 5 et 25 °C), Bien refermer l'emballage après utilisation avec le couvercle original.

### Supports

Types: Applicable sur pratiquement tous les matériaux utilisés dans la construction et l'industrie: bois, verre, aluminium, acier, matières synthétiques diverses, carreaux, béton, brique, etc. Au moins une surface doit être poreuse. Ne convient pas pour le PE, le PP, le PTFE et le bitume

Condition: La surface peut être humide. Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussières, de graisse, d'huile et de rouille.

Prétraitement: Pour une meilleure adhérence, il est préférable de rendre les supports

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

---

## HB Construct

---

Version: 18/05/2022

Page 2 sur 2

rugueux avec un papier abrasif P80, les métaux doivent être dérouillés et poncés jusqu'à un niveau St 3 (selon ISO 8501-1). Les surfaces à encoller doivent être parfaitement ajustées.

Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

### Mode d'emploi

Méthode d'application: Appliquer le col à l'aide d'un pistolet en traits ou points réguliers.

Assembler les surfaces dans le temps ouvert de ca. 10 min, bien presser l'encollage et le garder fixe durant le temps de séchage jusqu'à ce que la pièce soit manipulable (ca. 60 min) Essuyez ensuite le produit excédent avec un chiffon. Des résidus durcis éliminent mécaniquement.

Produit de nettoyage: Il est possible d'enlever HB Construct des matériaux et outils avec du Soudal Surface Cleaner, du White Spirit ou du Swipex tant que le produit n'a pas durci. HB Construct durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

Réparation: Avec le même produit.

### Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

### Remarques

- Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.
- HB Construct atteint des forces de cisaillement qui correspondent et surpassent même ceux des colles de construction à base de PU.

---

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

---