



ALCOHOL PARKETLIJM 69A

Revisie: 10/11/2006

Pagina 1 van 2

Technische gegevens:

Basis	PVAC
Uithardingssysteem	Fysische droging en kristallisatie
Open Tijd	5 à 10 min
Dichtheid	Ca. 1,5 g/mL
Kleur	Lichtbruin
Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond, 800 – 1000 g/m ² bij gebruik van de SOUDAL-lijmkam voor parket

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat

Product:

Alcohol Parketlijm 69A is een solventhoudende lijm op basis van Polyvinylacetaten en synthetische harsen.

Eigenschappen:

- Watervrij
- Zeer licht verwerkbaar
- Snelle sterkteopbouw
- Hoge eindsterkte

Toepassingen:

Alcohol Parketlijm 69A is geschikt voor het binnenshuis verlijmen van o.a. massieve planken, massief tapisparket, mozaïekparket, lamelparket, meerlaags of kant en klaar parket en laminaatparket. Ook geschikt voor het verlijmen van exotische houtsoorten.

Geschikt voor gebruik op zuigende en niet-zuigende ondergronden zoals o.a. zandcementdekvloeren, deklagen in beton, egalisatiemiddelen, hout, spaanplaat en OSB-plaat. Er dient op gelet te worden dat het oplosmiddel uit de lijm kan geabsorbeerd worden. Niet gebruiken voor voorbehandelde parketsoorten.

Omschrijving:

Alcohol Parketlijm 69A hardt uitsluitend uit door fysische droging en kristallisatie. Na uitharding (ca. 48 uur bij 21°C en 50% RV) ontstaat een hard-elastische en krimprijke lijmfilm die goed bestand is tegen normale vervormingen van hout onder invloed van (lucht)vochtigheid en temperatuur.

Houdbaarheid:

Minstens 12 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats bij 5 – 25°C.

Ondergronden:

Alvorens met het plaatsen van het parket aan te vangen dient de vochtigheid van de ondergrond middels een Carbidmeter of digitale vochtmeter gemeten te worden. Het resterend vochtgehalte dient hierbij in overeenstemming met de door de vloerproducent voorgeschreven waarde te zijn (doorgaans max. 2% voor cementdekvloeren en max. 0,5% bij anhydrietvloeren, gemeten met CM. Bij vloeren met vloerverwarming zijn deze waarden resp. max. 1,5% en 0,3%)

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

ALCOHOL PARKETLIJM 69A

Revisie: 10/11/2006

Pagina 2 van 2

Alcohol Parketlijm 69A dient aangebracht te worden op een druk-, en vormvaste, schone, blijvend droge en stof- en vetvrije ondergrond waarop geen losse lagen, verf, was, olie of andere verontreinigingen zitten. Onregelmatigheden zoals bvb. egalisatie, oude lijmresten e.d. kunnen de hechting nadelig beïnvloeden. Deze dienen bij voorkeur mechanisch verwijderd te worden door bvb. schuren of stralen.

Oppervlakken van betonondergronden die niet stevig genoeg zijn dienen bij voorkeur verwijderd te worden. Indien de ondervloer niet egaal is dient deze voorzien te worden van een egalisatielaag.

Gladde oppervlakken, zoals bijv. een anhydrietondergrond, moeten opgeruwd en ontdaan worden van een aanwezige zwakke (top)laag en gereinigd te worden met een industriële stofzuiger.

Zeer poreuze of anhydriet ondergronden moeten vooraf geprimerd worden met **Soudal WBPR-11P**. Poederige ondergronden kunnen na technisch advies behandeld worden met **Soudal WBPR-21P**. Ondervloeren met een hoger restvochtpercentage als boven omschreven kunnen na technisch advies behandeld worden met **Soudal EPR-31P**.

Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Parket:

Het te plaatsen parket dient enige dagen voor plaatsing in de betreffende ruimte te acclimatiseren. Laat hierbij het parket in de originele verpakking zitten tot het moment waarop dit geplaatst gaat worden. Dit om vervorming van het parket te voorkomen.

Controleer alvorens het parket te plaatsen of dit voldoet aan de door de producent/leverancier voorgeschreven vochtigheid (doorgaans 9% +/- 2%). Indien de vochtigheid van het hout >11% bedraagt wordt plaatsing ten zeerste afgeraden.

Houd bij plaatsing van parket altijd een ruimte van 1 tot 1,5 cm aan tussen de muur, rondom pilaren of uitstekende delen, en het parket.

Verwerking:

Alcohol Parketlijm 69A voor gebruik eerst op kamertemperatuur laten komen.

Breng de lijm met behulp van de fijngetande **SOUDAL** lijmkam N°3 op de ondergrond aan (Voor parketformaten groter dan 60x300mm **SOUDAL** lijmkam N°11). Breng hierbij niet meer lijm aan op de ondergrond dan het gedeelte wat binnen ca. 10 min. met parket dichtgelegd kan worden. Het parket met een schuivende beweging in de lijm plaatsen en aankloppen met een rubber hamer. Let op een goede overdracht van de lijm op het parket (min. 80% bedekking). Eventueel het gelegde parket verzwaren. Na minimaal 48 uur kan het parket opgeschuurd en behandeld worden.

Alcohol Parketlijm 69A kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met **SOUDAL** Lijm-verwijderaars van parket en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharte lijm kan mechanisch verwijderd worden.

Veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.

Draag handschoenen.

Raadpleeg de verpakking voor meer informatie

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.



ALCOHOL PARKETLIJM 69A

Revisie: 10/11/2006

Pagina 3 van 2

Belangrijk:

- Plaats nooit op ondergronden die niet beschermd zijn tegen mogelijk optrekkend vocht.
- Niet gebruiken bij temperaturen beneden 15°C of boven 25°C.
- Minimale temperatuur van de ondergrond dient 15°C te zijn.
- Niet gebruiken bij een relatieve vochtigheid boven 75%.
- De lijm mag niet verdund worden.
- Plaats nooit op een ondervloer met een te hoog vochtgehalte of op ondervloeren waarin het vochtgehalte hoger is dan door de houtproducent voorgeschreven waarde.
- Verlijm nooit te droog hout (<7% vocht). Dit kan bij hogere luchtvochtigheid uitzetten met schade als gevolg.
- Leg niet indien de wanden en plafonds in de ruimte niet goed droog zijn (bijv. na stuken, verven, etc.)

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.