

# Antigravel

Revisie: 9/10/2019

Pagina 1 van 2

## Technische gegevens

Basis	Oplosmiddelhoudend mengsel van synthetische harsen en rubbers
Consistentie	Thixotrope vloeistof
Uithardingsysteem	Fysische droging
Dichtheid van gemengd product	Ca. 1,02 g/ml
Viscositeit (Brookfield)	Ca. 48.000 mPa.s
Gehalte vaste stof	Ca. 50 %
Tack free tijd	Ca. 45 minuten
Droogtijd (23°C en 50% R.V.)	Ca. 2u
Verbruik (*)	Ca. 0,7 kg/m <sup>2</sup>
Temperatuurbestendigheid**	-25 °C → 80 °C

\* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. \*\* De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

## Productomschrijving

Antigravel vormt een beschermlaag tegen roest, zoutaantasting, zand en steenslag.

## Eigenschappen

- Vormt, na opdroging, een taai-elastische film met een uitstekende weerstand tegen steenslag.
- Bevat geen bitumen, noch asfalt
- Kan overschilderd of overspoten worden
- De droge laag wordt niet aangetast door water, noch door oplosmiddelen

## Toepassingen

- Beschermt de onderflanken van de carrosserie, tegen steenslag en roestaantasting.
- De film vangt tevens in ruime mate geluid en trilling op.
- Anti-steenslag onder de bumpers en zijkanten van auto's.
- Anti-dreumproduct in wielkasten en aan de onderzijde van auto's.

## Leveringsvorm

Kleur: zwart, grijs, wit  
Verpakking: 1 kg pot

## Houdbaarheid

2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

## Ondergronden

Soorten: metalen

Toestand: draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij.

Voorbehandeling: Roest vooraf verwijderen. Ruw opschuren van gladde oppervlakken verbetert de hechting.

Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

## Verwerking

De onderzijde van de wagen zorgvuldig droog, zuiver en vetvrij maken. De niet te behandelen delen afdekken. Schud de bus krachtig gedurende 20 seconden. Antigravel kan met de rol of borstel aangebracht worden, maar wordt het best onverdund met een luchtdruk- of airlesspistool opgespoten (aanbevolen spuitdruk: 4bar en de spuitopening 2-4mm).

Reinigingsmiddel: Aceton. Kan na doorharding enkel mechanisch verwijderd worden.

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

---

## Antigravel

---

Revisie: 9/10/2019

Pagina 2 van 2

### Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Opmerkingen

- Gezien de grote diversiteit in beschikbare verftypes wordt het aangeraden eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

### Aansprakelijkheid

De inhoud van deze technische fiche is het resultaat van proeven, controles en ervaring. Ze is van algemene aard, en houdt geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.